



CHRISAL

ЗАО «ОКЕ ЛЮКС»

Профессиональная
Технология очистки

Официальный представитель ООО НПФ «ЭЛСТАР» 111250, г. Москва, Красноказарменная ул., д. 17, корп. Д, стр.1 Тел.: (495) 362-70-51, 362-79-60

Преобразователь ржавчины (арт.1.102)

Назначение	Средство для удаления окислов цветных металлов, известковых отложений, водного камня, ржавчины с любых поверхностей (фарфор, фаянс, гранит, мрамор, черные и цветные металлы, дерево, керамика, пластик и т.д.). Для очистки трубопроводов от водного камня, ржавчины, а также для очистки санузлов от мочевого камня, известковых отложений. Применяется для удаления следов цементного раствора и некоторых органических и неорганических загрязнений, в том числе с мраморного и гранитного пола.
Технические условия	2384-002-56555402-01 от 01.06.2001 г.
Гигиеническое заключение	77.01.03.238.П.18800.06.1 от 18.06.01 г.
Характеристики	Однородная светло-желтая или бесцветная жидкость Концентрация водородных ионов (pH) 3-4 Продукт является водным раствором с кислотными свойствами. Безопасно для любых кислотоустойчивых материалов. Нетоксично. Не воспламеняемое. Взрывопожаробезопасное. Образует на металлической поверхности защитную пленку от коррозии.
Способ применения	Удаление окислов цветных металлов (бронза, латунь, медь). Смочить губку в «Преобразователе ржавчины» и протереть окислившуюся поверхность. Протереть сухой тряпкой (смыть водой не требуется). Удаление известковых отложений, водного и мочевого камня, ржавчины. Нанести продукт в неразбавленном виде непосредственно на отложения. Выждать обычно 1-5 минут, в зависимости от степени загрязнения. Наиболее загрязненные места обработать щеткой, затем смыть водой (для керамических, фаянсовых, фарфоровых поверхностей). Металлические поверхности водой можно не смывать. Прочистка трубопроводов от водного камня, известковых отложений и ржавчины. Залить продукт в трубопровод и выдержать экспозицию в течение 3-8 часов, в зависимости от степени загрязнения. После прочистки трубопровод промыть водой. Эффективно применение промывочных установок, с разведением продукта в воде в концентрации 1:1-1:5. Удаление следов цементного раствора с мраморных поверхностей. Наносить продукт аккуратно на загрязненный участок (пятно). Старайтесь избегать попадания продукта на неповрежденную поверхность мрамора. При необходимости воспользуйтесь скребком, щеткой, губкой. После удаления цемента - поверхность промойте водой. Для удаления глубоких загрязнений с кислотоустойчивых материалов пола развести концентрат в соотношении 1:100 (1 часть продукта и 100 частей воды). Замочить пол на несколько минут, затем мыть с использованием щетки. Обязательно смыть чистой водой и вытереть насухо. Внимание! Не смешивать с другими химическими составами. Не применять продукт на оцинкованных, нагретых поверхностях и на алюминиевых сплавах.
Меры предосторожности	Работать в перчатках. При попадании в глаза и на слизистую – промыть водой. Не смешивать с другими моющими средствами.
Срок хранения	Гарантийный срок хранения – 12 месяца. Допускается выпадение осадка или незначительное помутнение, не влияющее на качество средства.

Продажа по ценам производителя.